

14 październik 2019 r.

Obiekt: Raport z badań PU FEST 2K

Poniżej znajdują się testy przeprowadzone na naszym dwuskładnikowym lakierze na bazie wody.

Określenie właściwości antypoślizgowych – pomieszczenia pracy i obszary działalności o zwiększonym ryzyku poślizgu, metoda chodzenia – test rampowy

Charakterystyka powierzchni: szorstka

Specyfikacja testowa:

Temperatura: $(23 \pm 5)^{\circ}\text{C}$

Schemat: w załączniku

WYNIKI:

Średni całkowity kąt akceptacji: $11,8^{\circ}$

Strefa ruchu (cm^3/dm^2): nieokreślona

KLASYFIKACJA (BGR 181 – 10/2003)

Grupa właściwości antypoślizgowych: R10

Grupa oceny strefy ruchu: nieokreślona





kierunek
ruchu

